

HARMONY COLLECTION

Dati tecnici secondo norme: Tecnical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL			HARMONY IVORY PLANE	HARMONY IVORY PLANE			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scolivostà Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40-55Nmm ²		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		Scolivostà Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Résiste Bestanding		Scolivamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,40

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore IVORY PLANE.

The values in the table refer to the tests performed on color IVORY PLANE.

Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur IVORY PLANE.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe IVORY PLANE ausgeführt wurden.

Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color IVORY PLANE.

Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке IVORY PLANE.

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL			HARMONY BEIGE SQUARE			HARMONY BEIGE SQUARE	
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI III		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scolivostà Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40,55Nmm2		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		Scolivostà Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Résiste Bestanding		Scolivamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,40

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BEIGE SQUARE.

The values in the table refer to the tests performed on color BEIGE SQUARE.

Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BEIGE SQUARE.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BEIGE SQUARE ausgeführt wurden.

Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color BEIGE SQUARE.

Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке BEIGE SQUARE.



TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T 416 413 9008
F 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94
Troy, MI 48084
T 248 643 6520
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com
Website: www.cercantile.com